



Créer dans l'innovation

V16068

URBACITY

URBACITY est une peinture solvantée sans toluène, et non rétro réfléchissante conçue pour le marquage urbain.

Grâce à son anti-glissance et sa blancheur, elle assure un **très haut niveau de sécurité**.

Certification : IH1323 S2 – Certifié 1 000 000 passages de roues – Performance : P5Q4S2

POINTS FORTS

- **Durabilité** ➤ **Excellente**
Certifié 1 000 000 passages de roues
- **Dosage** ➤ **Faible**
- **Utilisation** ➤ **Souple et confortable**
- **Blancheur** ➤ **Très haut niveau. Classe Q4**

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Liant	: acrylique pur
Classification NFT36-005	: Famille 1 classe 7bl
Densité	: 1.74 kg/l
Teneur en cendres	: 53.80%
Extrait sec	: 76%
Dosage de certification NF	: Peinture : 480g/m ² - Minigrain : 145g/m ²
Temps de séchage aux conditions NF	: 14 min à 22°C
Nettoyage des outils	: URBADIL ECO

MODE ET DOSES D'EMPLOI

◆ **PREPARATION DU SUPPORT** : Propre, sec et exempt de matière non adhérente.

Sur revêtement hydrocarboné : sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur revêtement béton : Faire un grenailage ou un ponçage diamant puis appliquer une couche de URBABETON 3S PRIMAIRE au rouleau, ou à la machine. Sur une chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenailage ou un ponçage diamant puis appliquer une couche de URBABETON 3S PRIMAIRE.

◆ **CONDITIONS D'APPLICATION** :

Pour garantir une bonne adhésion la surface à traiter doit être :

- Intacte au point de vue mécanique
- Exempt d'huile
- A une température >5°C
- A une hygrométrie <80%

Ne pas appliquer par risque d'averse

◆ **APPLICATION** :

S'applique à l'aide d'une machine Airless.

◆ **DOSAGE DE CERTIFICATION NF:**

- Peinture : 480 g/m²
- Mini grain : 145g/m²

STOCKAGE

Dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de toutes sources de chaleur, du gel et de l'humidité.