

URBAROUTE S3H

URBAROUTE S3H est une peinture solvantée formulée sans toluène et non rétro réfléchissante spécialement conçue pour le marquage urbain.

S'utilise pour tous les travaux de marquage.

Certification : 1H 919 S4 – 1 000 000 passages de roues

POINTS FORTS

- **Durabilité** ➤ **Excellente**
Certifié 1 000 000 passages de roues
- **Anti-glissante** ➤ **Très haut niveau d'anti-glissance**
- **Utilisation** ➤ **Souple et confortable**



CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Liant	: acrylique pur
Couleur	: blanche
Classification NFT36-005	: Famille 1 classe 7b I
Densité	: 1.63 kg/l
Teneur en cendres	: 55.6%
Extrait sec	: 77.3%
Dosage de certification NF	: 845 g/m ²
Temps de séchage aux conditions NF	: 8 min à 31°C
Nettoyage des outils	: URBADIL ECO

MODE ET DOSES D'EMPLOI

◆ **PREPARATION DU SUPPORT** : Propre, sec et exempt de matière non adhérente.

Sur revêtement hydrocarboné : sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur revêtement béton : Faire un grenailage ou un ponçage diamant puis appliquer une couche de URBABETON S au rouleau, ou à la machine. Sur une chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenailage et appliquer une couche de URBABETON S.

◆ **CONDITIONS D'APPLICATION** :

Pour garantir une bonne adhésion la surface à traiter doit être :

- Intacte au point de vue mécanique
- Exempt d'huile
- A une température >5°C
- A une hygrométrie <80%

Ne pas appliquer par risque d'averse

◆ **APPLICATION** :

S'applique à l'aide d'une machine Airless.

◆ **DOSAGE DE CERTIFICATION NF:**

845g/m² en peinture, 375 g/m² en grains de verre pour un temps de séchage de 8 minutes mesuré lors de la certification.

STOCKAGE

Dans un endroit sec, ventilé et à l'abri de toute source de chaleur, du gel et de l'humidité.